



ТИП КРАСКИ	Водоразбавляемая акриловая краска и лак.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для деревянных погонажных изделий и дверей во внутренних помещениях. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски для того, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СВОЙСТВА	При форсированной сушке ТЕКНОСОАТ АQUА 2570 быстро высыхает и очень хорошо штабелируется. Продукт образует твердую износостойкую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	2570-02 лак: 29 объемных % 2570-02 краска: 35 объемных % 2570-22: 33 объемных % 2570-23: 35 объемных %
Общая масса твердых веществ	2570-02 лак: прим. 330 г/л 2570-02 краска: прим. 530 г/л 2570-22: прим. 550 г/л 2570-23: прим. 600 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	2570-02 лак: прим. 57 г/л 2570-02 краска: прим. 30 г/л 2570-22: прим. 20 г/л 2570-23: 18-33 г/л
Теоретическая укрывистость	прим. 8 м ² /л
Время высыхания +23°C, относительная влажность 50% (стекло 120 мкм)	
- сухая для обработки	через 1 час
- для складирования	через 3 - 4 часа
	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	2570-02: полуматовая 2570-22: матовая 2570-23: полуматовая
Цвета	2570-02: Белая и бесцветная 2570-22: NCS-S-0502-Y 2570-23: базы 1, 2 и 3

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистая и сухая.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.
- Условия нанесения** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%.
Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23 - +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
- Нанесение** Краску тщательно перемешать перед нанесением.
Краска наносится распылением.
- При необходимости разбавить водой на 0 - 5 %.
- ГРУНТОВОЧНУЮ ОКРАСКУ выполнять AQUA FILLER 1100 или AQUA FILLER 6400.
- ХРАНЕНИЕ** Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости.
Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.
- ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
